CORRUGADO PLÁSTICO

El Corrugado Plástico es una hoja hueca (alveolar), formada por dos capas planas y paralelas unidas por nervaduras a todo lo largo; fabricado mediante el proceso de Extrusión.

La Resina base de este producto es Polipropileno, lo que hace del Corrugado Plástico un producto resistente, ligero y fácil de procesar.

CARACTERÍSTICAS:

- Ligero, Reusable, Reciclable, Reutilizable e Impermeable.
- Producto Versátil, Funcional y Resistente.
- Fácil de Imprimir, troquelar, ensamblar y unir.
- Puede ser aditivado y cambiar sus propiedades como por ejemplo: Antiestático, Conductivo, Retardante a la flama, etc.
- Se puede fabricar desde 2 hasta 10 en cualquier color.

USOS Y APLICACIONES:

- Empaque retornable para las siguientes industrias: Automotriz, Farmacéutica, Agrícola, Alimenticia y Bebidas.
- Comunicación Visual (displays, POP, Exhibidores).
- Electrónico.
- Papelero
- Electoral

2 mm	Especificación	Tolerancia	Color
Calibre (mm)	2mm	± 0.15 mm	Línea
Densidad (gr/m ²)	400	± 5 %	
Tratamiento corona (dinas/cm)	46 dinas/cm		
3 mm	Especificación	Tolerancia	Color
Calibre (mm)	3mm	± 0.15 mm	Línea
Densidad (gr/m ²)	550	± 5 %	
Tratamiento corona (dinas/cm)	46 dinas/cm		
4 mm	Especificación	Tolerancia	Color
Calibre (mm)	4mm	± 0.15 mm	Línea
Densidad (gr/m ²)	650	± 5 %	
Tratamiento corona (dinas/cm)	46 dinas/cm	± 4 dinas/cm	
5 mm	Especificación	Tolerancia	Color
Calibre (mm)	5mm	± 0.15 mm	Línea
Densidad (gr/m ²)	1000	± 5 %	
Tratamiento corona (dinas/cm)	46 dinas/cm	± 4 dinas/cm	
6 mm	Especificación	Tolerancia	Color
Calibre (mm)	6mm	± 0.15 mm	Línea
Densidad (gr/m ²)	1300	± 5 %	
Tratamiento corona (dinas/cm)	46 dinas/cm	± 4 dinas/cm	

8 mm	Especificación	Tolerancia	Color
Calibre (mm)	8mm	± 0.15 mm	Línea
Densidad (gr/m ²)	1800	± 5 %	
Tratamiento corona (dinas/cm)	46 dinas/cm		

10 mm	Especificación	Tolerancia	Color
Calibre (mm)	10mm	± 0.15 mm	Línea
Densidad (gr/m ²)	2000	± 5 %	
Tratamiento corona (dinas/cm)	46 dinas/cm		

	Tamaño de la lámina	Tolerancia
Ancho	> 1000 mm	-0,+ 5 mm
	Entre 1000 - 1700 mm	-0, + 8 mm
	Entre 1700 - 2400 mm	-0, +10 mm
	<2400 mm	-0,+ 15 mm
Largo	< 914 mm	-0 mm, + 19 mm
	914 mm - 1676 mm	-0mm, + 25 mm
	1676 mm - 2438 mm	-0mm, +37 mm
	> 2438 mm	-0 mm, + 50 mm
Cuadratura	< 1524 mm	9 mm
	> 1524	15 mm